

TEKNISKT DATABLAD

GOLVOLJA

Selder & Company AB 2.3.2021

www.selder.com

Torkande olja för behandling och polering av parkett och trägolv. Innehåller inget lösningsmedel.



GOLVOLJA är linolja från vilken beståndsdelarna som inte torkar har avlägsnats med vår unika raffineringsmetod. Den tränger in i underlaget och torkar snabbt genom en reaktion med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer med god vidhäftning. Den är biologiskt icke nedbrytbar, vattenavstötande och motstår fetter, petroleumprodukter, salter och hushållssyror.

Bruksanvisning

Besök vår hemsida www.selder.com och beakta dess utförliga anvisningar.

Gör så här

Impregnera: Slipa golvet med minst #180 slipnät. Ett grövre nät gör märken som oljan inte kan fylla då den verkar inne i träet. Värm GOLVOLJA till 130 °C, helst i en fritös. Påför rikligt med naturborstpensel. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad och en oljefilm blir kvar på ytan. Efter cirka 20 minuter, slipa in oljan som blivit kvar på ytan med slipnät, först med #120, sedan med #320. Det oljemättade slipdammet fyller träytans små ojämnheter och gör den jämn och slät.

Halkskydd: Oljeslipa med slipnät #80-100.

Torka av: Efter 20-30 minuter, torka noggrant bort det oljemättade slipdammet som är kvar på ytan; det bildar annars ett kläbbigt skinn.

Tvätta penslar och verktyg med stark såpa.

Ge tid att oxidera under minst ett dygn.

Oljepolera: Börja med en slippad #500 fuktad med GOLVOLJA. Håll padden fuktad med oljan. Alltför torr pad bara slipar, alltför våt pad "oljeplanar" och polerar inte. Fortsätt med #1000-2000 som ger en halvglansig yta.

För högglansig yta, gå vidare till #3000-5000.

Fortsätt tills hela ytan har den önskade glansgraden.

Torka av: Avlägsna resterna av olja och slipdamm genom att noggrant torka av ytan med en torr bomullstrasa.

Arbetskydd: Andningskydd behövs inte. Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130 °C. Oljan leder föga värme och vid denna temperatur försäkras den inte brännskador vid spill.

Innehåller: Torkande (oxiderande) fettsyror av linolja.

Torrsubstans: 100 %

Torktid: Ett dygn vid 20 °C och god ventilation.

Åtgång: 1-2 dl/m².

Förpackningar: 1 och 5 liters burkar, 200 och 1000 liters fat.

Säkerhet: Består av oxiderande fettsyror som kan självantända. Trasor, spånor och annat poröst material som fuktats av GOLVOLJA skall utan dröjsmål dränkas i vatten.

Otjänlig som föda: Torkar i matsmältningskanalen och orsakar diarré.

Metallföremål som har varit i varm olja bränner.

Selder & Company AB
Knivstagatan 11
75323 Uppsala
+46 73 0700 384
atle@selder.com

